



Referencia	Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	Color	Dureza (Shore D)	CTE (10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> )	HDT (°C)	Resistencia a la compresión (MPa)	Resistencia a la flexión (MPa)	Dimensiones (mm)
<b>Smartboard GB-80</b>	80	Crema	–	60	130	0,75	1,1	• 2000 x 1000 x 100 / 200 / 300 / 400 / 700
<b>Smartboard GB-145</b>	145	Crema	10 - 15	60	130	2,5	2	• 2000 x 1000 x 100 / 150 / 200 / 300
<b>Smartboard ML-80</b>	80	Marfil	–	40	110	0,7	1,0	• 2500 x 1200 x 100 / 200 / 300 / 400 / 500
<b>Smartboard ML-150</b>	150	Verde claro	10 - 15	65	80	1,6	2,3	• 1500 x 500 x 100 / 200 • 2000 x 500 x 100 / 200 • 2000 x 1000 x 100 / 150 / 200
<b>Smartboard ML-250</b>	250	Sienna	22	65	60	2,8	4	• 1500 x 500 x 50 / 100 • 2000 x 500 x 50 / 100 / 200 • 2000 x 1000 x 100 / 150 / 200
<b>Smartboard ML-350</b>	350	Albaricoque	35	65	70	8	9	• 1500 x 500 x 50 • 2000 x 1000 x 50 / 75 / 100 / 150 / 200
<b>Smartboard ML-450</b>	450	Naranja	35 - 40	–	50 - 55	8,5 - 10,5	9 - 13	• 1500 x 500 x 50 / 75 / 100 / 150 / 200

Producto(s) distribuido(s) por :

**UNECO**

Poligono Industrial de Rosanes – Calle França 40-42 – 08769 Castellvi de Rosanes (Barcelona) – España

Tel. : +34 933 834 711

[www.uneco.es](http://www.uneco.es)

Versión : 01

Fecha : 01/06/2020

1 / 3

**UNECO – MIEMBRO DEL GRUPO GAZECHIM COMPOSITES**

Nuestros consejos técnicos y de uso, expresados oralmente, por escrito o por medios de ensayos están dados con lo mejor de nuestros conocimientos. Constituyen indicaciones sencillas que no pueden implicar nuestra responsabilidad. Estos valores están dados a título indicativo y nunca deben estar considerados como especificaciones. Como nos es imposible controlar la puesta en marcha del producto y debido a la diversidad de materiales y de utilizaciones posibles, los usuarios deberán efectuar ellos mismos los ensayos necesarios para comprobar si el producto conviene al uso específico que se le quiere dar. Es de la responsabilidad del usuario de actuar en total legalidad local y obtener las homologaciones y autorizaciones necesarias. Los usuarios están invitados de verificar con nuestros servicios del departamento comercial si están en posesión de la última versión de las fichas técnicas y de las fichas de seguridad de los productos que utilizan.



Referencia	Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	Color	Dureza (Shore D)	CTE (10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> )	HDT (°C)	Resistencia a la compresión (MPa)	Resistencia a la flexión (MPa)	Dimensiones (mm)
<b>ebaboard L-2</b>	0,45	Albaricoque	–	80	80	11	15	• 1500 x 500 x 50 / 75 / 100 / 150 / 200
<b>ebaboard 0600</b>	0,6	Marron	55	60	73	17	18	• 1500 x 500 x 30 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200
<b>ebaboard 0700</b>	0,7	Marron	55	50	78	20	25	• 1500 x 500 x 30 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200
<b>ebaboard 0780</b>	0,78	Turquesa	67	63	86	31	33	• 1500 x 500 x 50 / 75 / 100
<b>ebaboard 1050</b>	1,05	Gris claro	78	60	86	31	33	• 1000 x 500 x 50 / 75 / 100 Otras dimensiones en eblock®
<b>ebaboard 1220</b>	1,21	Naranja	86	73	82	92	120	• 1000 x 500 x 50 / 75 / 100 Otras dimensiones en eblock®
<b>ebaboard PW-920</b>	1,22	Verde	87	85	80	95	110	• 1000 x 500 x 30 / 50 / 75 / 100
<b>ebaboard 1200</b>	1,25	Beige	82	54	97	80	70	• 1000 x 500 x 50 / 75 / 100 Otras dimensiones en eblock®
<b>ebaboard 1400</b>	1,38	Azul marino	85	69	87	102	109	• 1000 x 500 x 30 / 50 / 75 / 100 Otras dimensiones en eblock®
<b>ebaboard 1700</b>	1,7	Gris oscuro	88	45	76	110	65	• 1000 x 500 x 50 / 75 / 100 Otras dimensiones en eblock®
<b>ebaboard W</b>	1,76	Gris oscuro	90	50	85	110	100	• 1000 x 500 x 50 / 75 / 100

## PLACA EPOXI

<b>ebaboard EP 138</b>	0,68	Azul claro	69	36	140 - 145	52 - 55	36 - 40	• 1524 x 609 x 50 / 75 / 100 / 150
------------------------	------	------------	----	----	-----------	---------	---------	------------------------------------

Producto(s) distribuido(s) por :

**UNECO**

Polígono Industrial de Rosanes – Calle França 40-42 – 08769 Castellví de Rosanes (Barcelona) – España

Tel. : +34 933 834 711

[www.uneco.es](http://www.uneco.es)

Versión : 01  
Fecha : 01/06/2020

2 / 3

**UNECO – MIEMBRO DEL GRUPO GAZECHIM COMPOSITES**

Nuestros consejos técnicos y de uso, expresados oralmente, por escrito o por medios de ensayos están dados con lo mejor de nuestros conocimientos. Constituyen indicaciones sencillas que no pueden implicar nuestra responsabilidad. Estos valores están dados a título indicativo y nunca deben estar considerados como especificaciones. Como nos es imposible controlar la puesta en marcha del producto y debido a la diversidad de materiales y de utilizaciones posibles, los usuarios deberán efectuar ellos mismos los ensayos necesarios para comprobar si el producto conviene al uso específico que se le quiere dar. Es de la responsabilidad del usuario de actuar en total legalidad local y obtener las homologaciones y autorizaciones necesarias. Los usuarios están invitados a verificar con nuestros servicios del departamento comercial si están en posesión de la última versión de las fichas técnicas y de las fichas de seguridad de los productos que utilizan.



## ADHESIVOS EBALTA

Referencia	Color	Ratio	Densidad (kg/m <sup>2</sup> )	Dureza (Shore D)	Modulo de flexion (MPa)	Resistencia a la compresion (MPa)	HDT (°C)	Pot Life (min)	Curing Time (H)	Para placas	Consumo (gr/m <sup>2</sup> )
PU	<b>Adhesive Ebazell</b>	Gris	100:55	0,71	N	N	N	4 - 7	N	Ebazell	400/500
	<b>Adhesive Apricot</b>	Albaricoque	100:50	0,80	65	1370	36	15 - 20	08H - 10H	L 2	600/700
	<b>Adhesive Brown</b>	Marron	100:50	0,80	65	1370	36	15 - 20	08H - 10H	0600, 0700	600/700
	<b>Adhesive Light Grey</b>	Gris claro	100:50	1,13	80	3300	75	15 - 20	08H - 10H	1050	600/700
	<b>Adhesive Orange</b>	Naranja	100:50	1,25	83	3400	81	14 - 18	04H - 10H	12220	600/700
	<b>Adhesive Green</b>	Verde	100:50	1,34	86	3300	80	15 - 20	04H - 10H	0780 - PW920	600/700
	<b>Adhesive Beige</b>	Beige	100:65	1,34	85	3300	80	15 - 20	08H - 10H	1200, 1750	600/700
EPOXI	<b>Adhesive Grey</b>	Gris Aluminio	100:14	1,75	90	8500	115	20 - 30	02H - 03H	W, 1700	800/1000
	<b>Adhesive 552</b>	Amarillo Transparente	100:14	1,13	88	3275	125	30 - 35	16H	EP138	500/600

Producto(s) distribuido(s) por :

**UNECO**

Poligono Industrial de Rosanes – Calle França 40-42 – 08769 Castellvi de Rosanes (Barcelona) – España

Tel. : +34 933 834 711

[www.uneco.es](http://www.uneco.es)

Versión : 01  
Fecha : 01/06/2020

3 / 3

**UNECO – MIEMBRO DEL GRUPO GAZECHIM COMPOSITES**

Nuestros consejos técnicos y de uso, expresados oralmente, por escrito o por medios de ensayos están dados con lo mejor de nuestros conocimientos. Constituyen indicaciones sencillas que no pueden implicar nuestra responsabilidad. Estos valores están dados a título indicativo y nunca deben estar considerados como especificaciones. Como nos es imposible controlar la puesta en marcha del producto y debido a la diversidad de materiales y de utilizaciones posibles, los usuarios deberán efectuar ellos mismos los ensayos necesarios para comprobar si el producto conviene al uso específico que se le quiere dar. Es de la responsabilidad del usuario de actuar en total legalidad local y obtener las homologaciones y autorizaciones necesarias. Los usuarios están invitados de verificar con nuestros servicios del departamento comercial si están en posesión de la última versión de las fichas técnicas y de la fichas de seguridad de los productos que utilizan.