

AGENTE DESMOLDEANTE**1. APLICACIÓN Y PROPIEDADES**

Desmoldeante concentrado para poliuretano flexible y rígido de piel integral, así como resinas epoxi y fenólicas.

Excelente capacidad de desmoldeo incluso en piezas complejas. Temperatura de trabajo entorno a 55 °C. Aplicación mediante equipo de pulverización. Acabado satinado de la pieza, tacto seco. Bajo ensuciamiento del molde.

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido blanquecino
Composición	Ceras y resinas dispersadas en disolventes
Densidad	0,68 – 0,72 g/cm ³
Valor pH	No aplicable
Estabilidad mínima	6 meses entre 10 y 35°C
Punto de inflamación	< 21°C
Temperatura de ebullición	> 96°C

3. PROCESADO

Remover el contenido antes de su utilización. Caso de enfriamiento excesivo, estabilizarlo como mínimo a 10°C antes de su uso. Mantener un lugar fresco y ventilado, lejos de llamas y focos de calor. Producto inflamable, consultar ficha de seguridad..

4. PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN**ATENCIÓN**

Las resinas, endurecedores y productos auxiliares de UNECO, S.A. pueden, generalmente, ser manipulados sin riesgo a condición de respetar ciertas precauciones que se observan normalmente en la manipulación de productos químicos. Los materiales no endurecidos no deben estar en contacto, por ejemplo, con productos alimenticios o con utensilios de cocina y deben, igualmente, tomarse medidas para impedir todo contacto de estos materiales no endurecidos con la piel, pues ello puede tener un efecto negativo sobre personas especialmente sensibles. Normalmente, es necesario llevar guantes impermeables de plástico o caucho así como utilizar una protección para los ojos. Los manipuladores deben limpiarse cuidadosamente la piel después de cada período de trabajo, con agua caliente y jabón. Deben evitarse la utilización de disolventes. Deberán utilizarse toallas de papel de un solo uso (no de tejido) para secarse. Se recomienda una ventilación adecuada del lugar de trabajo. Estas precauciones también se hallan descritas en las hojas de seguridad individuales de los productos de UNECO, S.A.

Nuestras recomendaciones y la asistencia técnica que le ofrecemos se basan en el actual nivel de nuestros conocimientos. Cualquier utilización de nuestro producto, para fines o bajo condiciones diferentes a las que nosotros describimos o recomendamos, recae dentro del ámbito de su responsabilidad. Es de su incumbencia verificar la compatibilidad de la utilización y los procesos que usted desarrolle con nuestro producto, la de respetar las buenas prácticas profesionales y la de tener en cuenta, bajo su responsabilidad, los factores específicos de su actividad. Además, le corresponde a usted respetar los derechos de la propiedad a terceros. Nosotros garantizamos la calidad de nuestros productos en el marco de nuestras condiciones generales de venta y suministro.

C/ Francia, 40-42 Pol.Ind.Rosanes
Tel. +34 933 834 711
Fax. +34 933 984 131
08769 – Castellví de Rosanes
Barcelona
e-mail: uneco@uneco.es
www.uneco.es

